

HOLOGRAPHIC

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
Poliéster	105 micras	Adhesivo poliéster	REACH n° 1907/2006/EU VEGANOK AZIENDA N. 1004

ISTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicado en	SUGERENCIAS DE CORTE			ISTRUCCIONES DE PLANCHADO			
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no aconsejable tejido tratado o sublimado)	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
	45°	90 gf	20 cm/seg	15-20 segundos	160°C (320°F)	Media (2,5/3,5 bar)	frío

- Cortar en espejo
- Retirar material sobrante
- Fijar el diseño a la tela
- Planchar según instrucciones anteriores
- Según indicaciones, pelar en frío

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES

- Fácil de cortar y pelar
- Acabado efecto prisma
- Colores de brillo intenso

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E ISTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 40° al revés	SI, al revés	SI, (programa delicado)	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027958

